



Automotive Technisches Datenblatt

3M™ Scotchmount™ Haftvermittler

4297

Beschreibung

Speziell in Verbindung mit 3M™ Acrylic Foam doppelseitigem Klebebandern eignet sich der Scotchmount™ 4297 Haftvermittler/Primer für eine Vielzahl von Kunststoffarten, die im Automobilbau Verwendung finden.

Generelle Eigenschaften	
Basis	Polyamidharz
Lösemittel	Isopropanol/Toluol
Farbe	klar, leicht gelblich
Konsistenz	dünflüssig
Festgehalt	13 %
Bevorzugte Oberflächen	PVC, PUR, ABS, PET, GFK, PC (Bedingt: Autolacke, Metalloberflächen, CFK)
IMDS Nr.	http://www.mdsystem.de

Oberflächenvorbereitung

Die Oberflächen müssen trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Falls erforderlich, empfehlen wir, die Oberfläche mit werkstoffverträglichen Lösemitteln zu reinigen und/oder mit Schleifpapier leicht aufzurauen (in Extremfällen).

Verarbeitungshinweise Scotchmount™ 4297

Auftrag

Der Haftvermittler/Primer ist vor Gebrauch gut zu schütteln und auf die Oberflächen gleichmäßig aufzutragen.

Das Auftragsgewicht ist abhängig von der Oberflächenrauigkeit des Substrates. Ein Orientierungswert für glatte Oberflächen (z.B. Lack) ist 2g/m² Primer in festem Zustand (Festgehalt 4297 = 13%).

Die Abluftzeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Luftzirkulation sowie der Porosität der Oberflächen.

Erst wenn das Lösungsmittel vollständig verdampft ist (2-15 Min.) kann geklebt werden.

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur für Haftvermittler/Primer und Werkstoff liegt zwischen + 15°C und + 25°C.



Lagerung und Handhabung

Der Haftvermittler ist bei Temperaturen zwischen +4 ° und + 38°C zu lagern.

Er sollte innerhalb eines Jahres nach Abfüllung, siehe Dosenetikett "best before date" verarbeitet werden.

Danach ist die Anwendbarkeit des Primers vom Kunden zu prüfen.

Aufbewahren bei niedrigeren Temperaturen kann zum Gelieren des Primers führen.

Durch vorsichtiges Erwärmen (z.B. im Wasserbad), Rühren oder Schütteln wird die Gebrauchsfähigkeit wieder voll hergestellt.

Nach Öffnen der Dose ist der Primer umgehend aufzubrauchen.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Wichtiger Hinweis

Alle vorgenannten Angaben, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen.

Diese wurden nach bestem Wissen durchgeführt; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Bitte prüfen Sie selbst vor Gebrauch unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für das Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Regelungen vorgehen.



3M Deutschland GmbH
Automotive Laboratory
Carl-Schurz-Strasse-1
D-41453 Neuss
Tel. (+49)-2131-14-3580
Fax: (+49)-2131-14-12-3580

4297_G_09/br
Datum: 10/ 2012
Revision: 09
Seite 2 von 2