

# ColourShift ASLAN SE 71

## Opake, dichroitische Folie in vier Farbversionen

So farbenfroh wie die Bilder unserer Planeten sind diese vier dichroitischen, selbstklebenden Folien. Die opaken Folien sind hauptsächlich für Innenanwendungen geeignet und sind perfekt für auffällige Logoplotts, Schriftzüge, Slogans, Wandtattoos und mehr. Durch unterschiedliche Blickwinkel und Lichtverhältnisse wechseln die Farben fließend und erzeugen tolle Effekte.

Die perfekte Folie, um mit dem Geschäft, dem Messestand, der Marke etc. in Erinnerung zu bleiben. Diese Farbvarianten sind erhältlich: Jupiter (Pink zu Hellblau), Saturn (Magenta zu Gelb), Venus (Kupfer zu Grün) und Neptune (Dunkelblau zu Grün).

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 2204 70880**

## Materialaufbau

<b>Folie:</b>	PVC-Folie laminiert mit glänzender, spezialbeschichteter Polyesterfolie	
<b>Foliendicke:</b>	~ 190 µm	
<b>Klebstoff:</b>	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 20 g/m <sup>2</sup>
<b>Abdeckung:</b>	Silikonkarton	Flächengewicht: ~ 120 g/m <sup>2</sup>

## Eigenschaften

<b>Klebkraft (ASTM D903):</b>	Sofort:	~ 0,8 N/25 mm
	Nach 72 Stunden:	~ 5,5 N/25 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	Während des Verklebens:	ab 10 °C
	Verklebt:	-5 °C bis +50 °C

# ColourShift ASLAN SE 71

## Verarbeitung

### Verklebung:

Die Folie ist trocken zu verkleben. Die ColourShift ASLAN SE 71 ist ausschließlich für glatte, ebene, unflexible, feste und nicht gewölbte Flächen geeignet. Sie darf nicht auf ausgasenden Oberflächen, wie nicht getempertem Acrylglas, verklebt werden, da es zur Bildung von Blasen kommen kann, insbesondere unter kurzfristiger Wärmeeinwirkung.

Damit der Farbeffekt der Folie möglichst optimal zur Geltung kommt, sollte der zu verklebende Untergrund absolut glatt und homogen sowie frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Um eine statische Aufladung der Folie während des Verklebens zu minimieren, sollte bei erhöhter Luftfeuchtigkeit gearbeitet und verwendete Maschinen, z. B. Laminatoren, geerdet werden (siehe auch unsere Hinweise zum Thema Elektrostatik).

Zum Verkleben von Schriften usw. empfehlen wir das Application Tape ASLAN TMO.

### Verarbeitung:

Die Folie ist mit Flachbettplottern oder Rollenplottern mit einem Tangentialmesser mit 60°-Winkel plottbar. Die Versalhöhe von Schriftzügen sollte mindestens 40 mm bei einer Stegbreite von 6 mm betragen.

### Anwendung:

Die Folie hat eine begrenzte Außenhaltbarkeit und ist daher nur für die Innenanwendung empfohlen. Es liegt in der Charakteristik der Folie, dass Stellen auftreten können, an denen der dichroitische Effekt verstärkt auftritt. Diese Stellen treten zufällig auf und ASLAN kann nicht garantieren, dass Lieferungen eine oder mehrere dieser Stellen aufweisen.

### Lagerfähigkeit:

Vor der Verarbeitung ist die Folie bis zu 18 Monate, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

## Stand 8|2020

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.