

JET UP

Technisches Datenblatt

VERWENDUNGSZWECKE

| | |
|------------------------|--|
| Empfohlene Anwendungen | P.O.S, Signage, frei hängende Werbebanner - innen, Schaufenstergestaltung, Roll-up |
| Druck | Printable side : outside |
| Ink | Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink |

| EIGENSCHAFTEN | MESSWERTE | | EINHEITEN | NORMEN |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | KETTE | SCHUSS | | |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----|------------------|-----------|-----|----|--|
| Materialdicke | 0.33 | | mm | ISO 5084 | | | |
| Trägergewebe | Polyester | | | | | | |
| Beschichtung | EverGreen Beschichtung | | | | | | |
| Ausstattung | Lackierung: einseitig, bedruckbar | | | | | | |
| Gewicht | 280 | | g/m ² | ISO 3801 | | | |
| Transluzenz | 16 | | % | XPT 54199 | | | |
| Breiten | 90 | 106 | 137 | 162 | 320 | cm | |
| Schnittlängen | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | ml | |

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----|---------|------------------------|
| Reissfestigkeit | 150 | 150 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Weiterreissfestigkeit | 20 | 20 | daN | DIN 53.363 |
| Brandklasse | M1 | | | NF P 92 503 |
| | B1 | | | DIN 4102 |
| | B-s1-d0 | | | Euroclasses EN 13501-1 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |
| | ASTM E 84 | | | ASTM E 84 |

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %.

Dickson Coatings behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern.

Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen.

Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.



EverGreen
FABRICS



PVC
FREE



SAFETY
OF TOYS



DICKSON COATINGS
415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ is a trademark and Dickson® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.