

Greenboard ASLAN C 60

Blackboard ASLAN C 61

Die Tafelfolie zur Beschriftung mit Schulkreide

Verschiedenste feste und glatte Oberflächen werden mit selbstklebender Tafelfolie im Handumdrehen zu trendigen Memoboards. Sie können beliebig oft mit Kreide beschriftet werden. In Einrichtungen wie Büros, Kindergärten und Schulen oder auch der Gastronomie werden Wände zu Tafelflächen für wechselnde Beschriftungen.

Greenboard ASLAN C 60 – grün
Blackboard ASLAN C 61 – schwarz

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 (0) 22 04. 7 08-80

Materialaufbau

Folie:	PVC	
Foliendicke:	~ 160 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 65 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort: nach 1 Woche:	~ 6 N/25 mm ~ 10 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Acrylglas nach 2 Stunden bei 70 °C	geringfügiger Längsschrumpf
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30 °C bis +80 °C
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normal Klima.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0) 22 04. 7 08 80 · **fax** +49 (0) 22 04. 7 08 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

Greenboard **ASLAN C 60**

Blackboard **ASLAN C 61**

Verarbeitung

Bedruckbarkeit:	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten, sowie mit Siebdruckfarben bedruckt werden. Nach dem Bedrucken mit Siebdruckfarben muss der Druck vor der Weiterverarbeitung mindestens 48 Stunden trocknen.
Verklebung:	Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Feuchtverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 03|2015

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 22 04. 708 80 · fax +49 (0) 22 04. 708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN