

# PRODUKT-DATENBLATT

## Avery Dennison® Dusted Glass Window Film

Ausgabe: 03/2021

### Einleitung

Avery Dennison 800 Premium Cast Folien sind ein einzigartiges Medium für langfristige Anwendungen, die eine exzellente Dimensionsstabilität bieten. Das Obermaterial erlaubt eine einfache und genaue Handhabung bei Beschriftungen und Grafiken auf unebenen und gewölbten Untergründen.

### Verarbeitung

Avery Dennison Crystal Glass Window Film wurde speziell für die Verarbeitung auf einer Vielzahl von computergesteuerten Signmakinggeräten entwickelt.

### Bedruckbarkeit

Avery Dennison Crystal Glass Window Film eignet sich gut für Sieb- und Digitaldruckanwendungen. Vor der eigentlichen Verwendung sollte jedoch unbedingt ein Probedruck angefertigt werden.

### Empfohlene Anwendungen

Avery Dennison Crystal Glass Window Film wurde speziell für die Herstellung von typischen Dekorationen entwickelt und ist für funktionelle und dekorative Grafiken geeignet. Avery Dennison Crystal Glass Window Film kann auf ebenen Untergründen verklebt werden und ist bestens für transparente Materialien geeignet.

- Nur für ebene Flächen
- Naßverklebung auf einem Substrat erleichtert eine Positionierung
- Der Zusatz von 0,5% Neutralreiniger ins Wasser ergibt eine geeignete Verklebeflüssigkeit
- Entfernung des Wasser mit Rakel und starkem Handdruck
- Geben Sie dem Klebstoff Zeit zum Aufbau seiner Klebkraft (ca. 15-45 Minuten!) bevor Sie das Application Tape entfernen
- Aufgrund der einzigartigen Oberfläche von Dusted Glass Window Film können Abweichungen im Erscheinungsbild sichtbar sein, wenn das Material in verschiedenen Richtungen ausgerichtet wird. Achten Sie bei der Verwendung von Dusted Glass Window Film darauf, dass die Anbringungsrichtung der Folie immer mit der Ausrichtung der Folie übereinstimmt, wenn diese von der Rolle geschnitten und auf das Glas aufgebracht wird.

### Eigenschaften

- Haltbarkeit: 9 Jahre (Innenbereich) / 5 Jahre (Außen)
- Transluzente Folie mit Kristall-Spezialeffekt
- Einheitlich mattes Oberflächenfinish
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Einfaches Schneiden und Entgittern
- Abdeckpapier mit Gitternetz-Rückseitendruck, um manuelles zuschneiden zu erleichtern
- Exzellente Klebkraft
- Rollenbreite: 1,23m



#### Obermaterial

80 Mikron starke, kalandrierte Vinyl-Folie, polymer weichgemacht Klebstoff:



#### Klebstoff

permanent, auf Acryl-Basis




#### Abdeckpapier

einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier, 135 g/m<sup>2</sup> stark



#### Haltbarkeiten

5 Jahre (vertical exposure)



#### Lagerfähigkeit

2 Jahre  
22°C/ 50-55% rel

## Physikalische Eigenschaften

Produkteigenschaften	Testmethode <sup>1</sup>	Ergebnisse
Materialstärke, Obermaterial	ISO 534	80 micron
Materialstärke, Obermaterial + Klebstoff	ISO 534	105 micron
Glanzgrad	ISO 2813, 85°	14%
Dimensionsstabilität	DIN 30646	0.20 mm max.
Zugfestigkeit	DIN 53445	1.7 kN/m
Bruchdehnung	DIN 53445	100 %
Anfangshaftung	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	480 N/m
Endhaftung	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	600 N/m
	Glas	600 N/m
	PMMA / Polycarbonat	700 N/m
Entflammbarkeit		selbstverlöschend
Lagerfähigkeit	22°C/50-55% rel.Luftfeuchtigkeit	2 Jahre
Haltbarkeiten <sup>2</sup>	Vertikal verklebt	Innenbereich: 9 Jahre Außen: 5 Jahre

## Thermische Eigenschaften

Verklebetemperatur		Minimum: + 10°C
Temperaturbereich		-40°C bis +90°C

## Chemische Eigenschaften

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Testzeit 200 Stunden	Keine Auswirkungen
Beständigkeit gegen Wasser	Eintauchzeit 24 Stunden	Keine Auswirkungen
1 %ige Reinigungslösung	Eintauchzeit 24 Stunden	Keine Auswirkungen
Reinigungslösung 65°C	Eintauchzeit 8 Stunden	Keine Auswirkungen
Isopropyl Alkohol/Wasser (20/80)	Eintauchzeit 10 Minuten	Keine Auswirkungen

**1) Testmethoden:** Mehr Informationen zu unseren Testmethoden finden Sie auf unserer Webseite.

**2) Haltbarkeit:** Die Haltbarkeit bezieht sich auf mitteleuropäische Witterungsbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Vorbehandlung des Substrats, den Umgebungsbedingungen sowie der Pflege der betreffenden Grafiken ab. So verringert sich beispielsweise die Haltbarkeit von Markierungen, die in Südlage angebracht sind, über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt werden (wie zum Beispiel in südeuropäischen Ländern) oder in Gebieten mit industrieller Umweltbelastung oder in großen Höhen eingesetzt werden. Wir empfehlen zum besseren Schutz, eine bedruckte Signiflex-Folie nach ausreichendem Trocknen der Druckfarben mit dem Signiflex™ DOL Überlaminat zu laminieren. Mehr Informationen über Haltbarkeiten von Folien finden Sie im Bulletin "IB 1.30 Durability of Avery Dennison Graphics Films".

**Wichtiger Hinweis:** Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen.

Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

**Haftungsausschluss und Gewährleistung:** Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.